

(4) วิเคราะห์ดินเหนียวปาก เมีลละเอียดยก แลบลึกลับลูบละเอียด (Mineral Fines) เมื่อผสมกับน้ำที่ห้องมีมวลสารขนาดไม่เกิน 0.075 มิลลิเมตรตามตาราง ดังนี้

ขนาด ของตะแกรงมาตรฐาน	น้ำหนักที่ผ่านตะแกรงเป็นร้อยละ	
	ชนิด ก. เมีลละเอียด (Coarse Gravel)	ชนิด ข. เมีลหยาบ (Coarse Gravel)
3/4"	100	100
1/2"	30-100	75-100
3/8"	70-30	60-85
เบอร์ 4	50-70	55-85
เบอร์ 3	35-50	50-95
เบอร์ 30	15-25	10-22
เบอร์ 50	13-23	8-18
เบอร์ 100	5-13	4-12
เบอร์ 200	4-10	2-8

